

1SN



一层钢丝编织软管

SAE100 R1、EN853 1SN、ISO1436 1SNR1

配件号	软管内径		软管外径		最大工作压力		爆破压力		最小弯曲半径	单重
	mm	in.	mm	in	bar	psi	bar	psi		
1SN-04	6.3	1/4	13.5	0.53	225	3265	900	13050	100	0.214
1SN-05	7.9	5/16	15.0	0.59	215	3120	860	12470	115	0.248
1SN-06	9.5	3/8	17.5	0.69	180	2610	720	10440	127	0.329
1SN-08	12.5	1/2	20.8	0.82	160	2320	640	9280	178	0.402
1SN-10	15.9	5/8	23.9	0.94	130	1885	520	7540	203	0.471
1SN-12	19.1	3/4	27.9	1.10	105	1525	420	6090	228	0.595
1SN-16	25.4	1	35.8	1.41	88	1275	352	5104	304	0.852
1SN-20	31.8	1 1/4	43.4	1.71	63	915	252	3654	406	1.305
1SN-24	38.1	1 1/2	49.8	1.96	50	725	200	2900	508	1.342
1SN-32	50.8	2	64.0	2.52	40	580	160	2320	635	1.884

结构

耐油合成橡胶内层，一层钢丝编织增强层，耐油合成橡胶外层。

温度范围

-40℃至+100℃

推荐用途

适用于石油基液压油、聚乙二醇、植物油及水。