

1SNK

一层钢丝编织超柔软管

DIN EN857 1SC

最高可达70万次脉冲



| 配件号 | 软管内径 | | 软管外径 | | 最大工作压力 | | 爆破压力 | | 最小弯曲半径 | | 单重 Kg/m |
|---------|------|-------|------|------|--------|--------|------|-------|--------|-----|------------|
| | mm | in. | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | mm | |
| 1SNK-04 | 6.6 | 1/4 | 12.0 | 0.47 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 40 | 40 | 0.170 |
| 1SNK-05 | 8.3 | 5/16 | 13.6 | 0.54 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 55 | 55 | 0.210 |
| 1SNK-06 | 9.9 | 3/8 | 15.9 | 0.63 | 230 | 3335 | 920 | 13340 | 65 | 65 | 0.260 |
| 1SNK-08 | 13 | 1/2 | 19.2 | 0.76 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 80 | 80 | 0.340 |
| 1SNK-10 | 16.4 | 5/8 | 22.3 | 0.88 | 150 | 2175 | 600 | 8700 | 105 | 105 | 0.390 |
| 1SNK-12 | 19.5 | 3/4 | 26.1 | 1.03 | 125 | 1812.5 | 500 | 7250 | 120 | 120 | 0.500 |
| 1SNK-16 | 26 | 1 | 33.1 | 1.30 | 110 | 1595 | 440 | 6380 | 160 | 160 | 0.740 |
| 1SNK-20 | 32.5 | 1 1/4 | 43.7 | 1.72 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 300 | 300 | 1.280 |

结构

耐油合成橡胶内层，一层钢丝编织增强层，耐油合成橡胶外层。

温度范围

-40℃至+100℃

推荐用途

适用于石油基液压油、聚乙二醇、植物油及水。