

2SN

两层钢丝编织软管

SAE100 R2、EN853 2SN、ISO1436 2SNR2



配件号	软管内径		软管外径		最大工作压力		爆破压力		最小弯曲半径	单重
	mm	in.	mm	in	bar	psi	bar	psi		
2SN-04	6.3	1/4	14.7	0.58	400	5800	1600	23200	100	0.342
2SN-05	7.9	5/16	16.5	0.65	350	5075	1400	20300	114	0.356
2SN-06	9.5	3/8	18.5	0.73	330	4785	1320	19140	127	0.473
2SN-08	12.5	1/2	21.8	0.86	275	3990	1100	15950	178	0.602
2SN-10	15.9	5/8	24.9	0.98	250	3625	1000	14500	203	0.713
2SN-12	19.1	3/4	29.0	1.14	215	3120	860	12470	241	0.86
2SN-16	25.4	1	37.6	1.48	165	2395	660	9570	304	1.297
2SN-20	31.8	1 1/4	47.5	1.87	125	1815	500	7250	420	1.992
2SN-24	38.1	1 1/2	54.6	2.15	90	1305	360	5220	508	2.316
2SN-32	50.8	2	67.3	2.65	80	1160	320	4640	635	2.667

结构

耐油合成橡胶内层，两层钢丝编织增强层，耐油合成橡胶外层。

温度范围

-40℃至+100℃

推荐用途

适用于石油基液压油、聚乙二醇、植物油及水。